



XXLight[®] + LEWIS[®]

**VLOERSYSTEEM MET ISOLERENDE CEMENTDEKVLOR XXLIGHT[®]
EN LEWIS[®] ZWALUWSTAARTPLATEN,
VOOR RENOVATIE OP HOUTEN VLOER EN/OF BALKLAAG**

XXLight[®] + LEWIS[®]

Vloersysteem met isolerende cementdekvloer XXLight[®] en LEWIS[®] zwaluwstaartplaten, voor renovatie op houten vloer en/of balklaag

PRODUCT	De firma's Edilteco en REPEL bv bouwspecialiteiten hebben een systeem samengesteld, dat zowel een sterk isolerende als een lichte uitvoering voor renovatie van oude houten vloeren mogelijk maakt. Het is samengesteld uit twee producten: de isolerende cementdekvloer XXLight [®] en het LEWIS [®] zwaluwstaartplaatprofiel.
ISOLERENDE CEMENTDEKVLOR XXLIGHT[®]	XXLight [®] is een isolerende cementdekvloer, inclusief een wapening met polyester vezels van 9 mm. Het product bestaat uit geëxpandeerde polystyreen korrels van 2 mm omhuld met de toeslagstof E.I.A. en gemengd met 300 kg cement per m ³ . Hierdoor kan de tegelvloer reeds na 48 uur geplaatst worden.
LEWIS[®] ZWALUWSTAARTPLATEN	LEWIS [®] zwaluwstaartplaten zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig en gemaakt van kwaliteitsstaal, deze dienen als draagvloer voor de XXLight [®] .
VOORDELEN VAN DIT SYSTEEM	<ul style="list-style-type: none"> · Renovatie van oude houten vloeren met een minimale dikte: profiel + isolerende cementdekvloer = totale dikte van 50 mm. · Thermische isolatie λ: 0,11 W/mK. · Akoestische isolatie: 15 dB en 5 cm. · Zéér laag gewicht van het systeem: 26 kg/m² in dikte van 50 mm. · Drukweerstand: 1,46 MPa. · Zéér gemakkelijk te plaatsen. · Tegelvloer kan na 48 uur geplaatst worden.
VERWERKING	<ul style="list-style-type: none"> · Plaatsen van LEWIS[®] zwaluwstaartplaten, volgens verwerkingsadviezen van de firma REPEL bv bouwspecialiteiten. · Plaatsen van cementdekvloer XXLight[®], volgens de legvoorschriften van Edilteco. · Plaatsen van de eindafwerking, zie tabel op de documentatie van XXLight[®]. <p>Voor specifieke uitvoeringen neemt U contact met Edilteco en REPEL raadpleeg onze internet site www.edilteco.be en www.repel.be.</p>

Alle informatie op dit blad moet worden beschouwd als indicatief en niet aansprakelijk voor onze aansprakelijkheid. Er kan geen garantie worden gegeven over de informatie als deze niet wordt toegepast in "de regels van de kunst". In feite zijn de vermelde gegevens afkomstig van testen die in het laboratorium zijn uitgevoerd en de toepassingen ter plaatse, evenals de meteorologische omstandigheden, waardoor hun kenmerken aanzienlijk kunnen worden gewijzigd. Het gebruik moet altijd de relevantie van het gebruik van het product controleren en de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen. Bovendien moet het voldoen aan alle productimplementatie-informatie Edilteco S.p.A. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De publicatie van deze handleiding op elk medium annuleert en vervangt alle vorige versies of andere gepubliceerde technische documenten.

FT XXLight[®] + LEWIS[®]. Rev 07/2022 . NL



VLOER Isolerende lichtgewicht mortels



Edilteco Benelux S.A.
Avenue de Fontenelle 5 . 6220 Fleurus België
tel +32 (0)2 521 13 32 . fax +32 (0)2 524 33 67
www.edilteco.com . info@edilteco.be

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproductie verboden zonder toestemming.



REPEL b.v. Bouwspecialiteiten
Pieter Zeemanweg 107 . Postbus 102 . NL 3300 AC Dordrecht
tel +31 (0)78 617 44 00 . fax +31 (0)78 617 10 06
www.repel.nl . repel@repel.nl